

MEMBRAPOL 800/S

IMPREGNANTE IDROREPELENTE CONSOLIDANTE NON FILMOGENO A SOLVENTE



DESCRIZIONE PRODOTTO

MEMBRAPOL 800/S è un prodotto di fondo e di finitura formulato con specifiche resine polisilossaniche, solubilizzate in una miscela solvente capace di favorire la penetrazione negli strati sottostanti, e di garantire alla superficie una elevata idrorepellenza e impermeabilità alla pioggia battente. Prodotto non filmogeno, riveste uniformemente la macro porosità e garantisce la massima traspirabilità naturale del supporto, riducendone la conducibilità termica e la ritenzione per assorbimento dello sporco (smog, fuliggine). Inoltre, uniforma e migliora esteticamente l'aspetto naturale delle superfici trattate, senza alterarne l'aspetto.

CAMPI DI IMPIEGO

- Superfici in pietra naturale di natura tufacea, marmorea, calcestruzzo, cemento prefabbricato, intonaci minerali naturali colorati a faccia vista
- Idoneo a idrofobizzare e impermeabilizzare fughe di balconi, terrazzi piastrellati

VANTAGGI

- Elevata idrorepellenza
- Massima traspirabilità
- Riduce la ritenzione dello sporco
- Migliora esteticamente l'aspetto naturale del supporto
- Non altera l'aspetto del supporto
- Applicabile da +5°C a +35°C

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Colore: trasparente

Consumi: circa 0,100-0,200 kg per ogni mq di superficie da impregnare. Porosità della superficie, umidità, temperatura, il metodo di applicazione possono variare i consumi e i tempi di asciugatura indicati.

Imballi: latta da 1 kg, da 5 kg e da 20 kg

Immagazzinaggio: **MEMBRAPOL 800/S** è utilizzabile entro 24 mesi dalla data di confezionamento. Proteggere il materiale da umidità, gelo e luce del sole diretta. Temperatura di deposito: da +10°C a +30°C. I prodotti devono rimanere nei contenitori originali, non aperti.

MEMBRAPOL 800/S

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Si raccomanda di accertarsi che le superfici da trattare siano ben asciutte e stagionate, pulire accuratamente da ogni traccia di polvere e sporcizia, eliminare le eventuali macchie di smog o fuliggine mediante lavaggio prima del trattamento. Se sulla superficie o tra le fughe delle pietre vi è presenza di muffa, muschio o licheni è necessario spazzolare la superficie eliminandone qualsiasi traccia. In presenza di efflorescenze saline dovute anche all'umidità ascendente non è garantita la penetrazione e l'adesione di **MEMBRAPOL 800/S**. Queste devono quindi essere eliminate mediante lavaggio e spazzolatura, poi proseguire con l'applicazione del prodotto.

Preparazione e applicazione del prodotto

MEMBRAPOL 800/S deve penetrare per assorbimento capillare all'interno del supporto. Affinché questo avvenga in modo completo e uniforme, è necessario bagnare continuamente con il prodotto le pareti fino a completa saturazione, raggiungibile quando queste restano bagnate per almeno 2-3 minuti. Solo così si ottiene la totale e completa impregnazione. Si precisa che per la tipologia del materiale da trattare e la variabilità del grado di assorbimento non è possibile definire una resa specifica, quindi conviene effettuare delle prove preliminari per valutare l'esatto consumo. Se l'applicazione viene effettuata in luogo chiuso, si deve provvedere ad una adeguata ventilazione dei locali.

MEMBRAPOL 800/S può essere sovrapplicato con qualsiasi tipo di finitura dopo almeno 24 ore. Per idrofobizzare fughe di terrazzi e balconi piastrellati, conviene colare il prodotto fino a rifiuto. Dopo essiccazione è possibile ripetere l'applicazione nello stesso modo.

ATTENZIONE: Non applicare con temperature inferiori ai +5°C e superiori ai +35°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	non visibile	-
Colore	incolore	-
Densità	0.900 +/- 0.02 kg/lit	-
Viscosità di fornitura 25°C	15 sec. Tazza ford 4	-
Residuo secco volumetrico	0.1	-
Resa teorica	5-10 mq/lit	-
Diluizione	non prevista	-
Essiccazione 25°C	Fuori tatto Secco al tatto Secco in profondità Sovrapplicazione	1 ora 8 ore 48 ore nessuna limitazione

I dati tecnici riportati nella tabella delle CARATTERISTICHE TECNICHE si basano su test di laboratorio. I dati effettivi possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

MISURE DI SICUREZZA PER LA SALUTE

Durante la preparazione e l'applicazione di **MEMBRAPOL 800/S** si raccomanda di usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e

MEMBRAPOL 800/S

mascherina. Il prodotto è infiammabile. Rispettare le norme vigenti sul trasporto, stoccaggio e applicazione. Se l'applicazione avviene all'interno o in ambienti poco arieggiati provvedere a una adeguata ventilazione o aspirazione forzata. Il prodotto allo stato liquido è infiammabile per la presenza di solvente. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Si raccomanda inoltre di non disperdere il prodotto nel ambiente.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'USO SICURO DEL PRODOTTO, SI RACCOMANDA DI CONSULTARE L'ULTIMA VERSIONE DELLA SCHEDA DATI SICUREZZA.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZE

I nostri consigli tecnici (verbali, scritti), o le nostre prove sono dettati dalla buona fede ma non rappresentano una garanzia. I prodotti da noi forniti non vengono seguiti durante la fase di applicazione, e non potendo essere a conoscenza neanche dei processi intenzionali o i modi di utilizzo e lavorazione degli stessi, non possiamo rilasciare garanzie. Diversamente, è nostra responsabilità un possibile difetto della produzione del materiale (qualora, appunto sia stabilita la completa responsabilità del danno a causa di un difetto di produzione e non da parte di terzi) In caso di dubbio sulla causa del danno è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra priorità è offrire prodotti di qualità costante come specificato nelle nostre *condizioni generali di vendita e consegna*.